

BadkamerExclusief

Gebruiksaanwijzing: Rigostep Skylt Original onzichtbare lak

De badkamermeubelen die we aanbieden zijn vervaardigd uit onbehandeld teakhout. Ondanks het feit dat teakhout een vette houtsoort is en daarom uitermate geschikt is voor het gebruik in een badkamer, raden wij u aan het badmeubel extra te beschermen tegen vocht en vuil.

U kunt het hout behandelen met lak, impregnatie, hardwax of andere producten. Zelf bevelen we u Rigostep Skylt Original aan als beste behandelmethode. Rigostep Skylt Original is een 2-componenten lak en is een geweldig product om uw houten badkamermeubel mee te behandelen. Het product geeft een unieke onbehandelde matte uitstraling aan uw houten badmeubel en beschermt zeer goed tegen vuil en water.

Vorbereiding.

We raden aan om het meubel voor het lakken heel licht op de schuren met schuurpapier (korrel P400) of met een Scotch Brite schuurmatje. Het is de bedoeling dat het hout maar heel lichtjes wordt geraakt zodat de lak goed aan het oppervlak kan hechten. Let op, schuur altijd met de richting van de houtnerf mee. Na het schuren dient het oppervlak stofvrij gemaakt te worden. Dit kan met een stofzuiger en daarna met water met eventueel een scheutje St. Marc (dit is een natuurlijke ontvetter). Laat het meubel daarna goed drogen.

Zorg ervoor dat u de ondergrond waarop u het meubel gaat lakken goed afdekt met bijvoorbeeld oude kranten of plastic. Verder is het ook belangrijk dat onderdelen die u niet van de lak wilt voorzien afgedekt, afgeplakt of verwijderd worden, let op, het gebruik van afplaktape op terrazzo of natuursteen kan voor vlekken zorgen. Vanzelfsprekend kan het meubel het beste afgelakt worden voordat het meubel geïnstalleerd wordt en dus nog niet is voorzien van wastafels en kranen. Deuren en laden kunnen gedemonteerd worden zodat deze onderdelen goed behandeld kunnen worden. De binnenzijde van het meubel hoeft niet perse te worden gelakt, al is het wel aan te raden om laden, legplanken en zichtbare randen rondom van lak te voorzien.

Lakken

Voor het lakken van het meubel kunt u het beste de onderstaande benodigdheden gebruiken.

- Maatbeker voor het afmeten van component A
- Smitje of klein maatbekertje voor het afmeten van component B
- Verfbakje
- Roller houder met lakroller voor lak op waterbasis.
- Schilderskwast voor hoeken
- Roerhoutje

Component A goed schudden en een hoeveelheid overgieten in de maatbeker. Daarna al roerend component B toevoegen in de verhouding 1:15 (rekenvoorbeeld 250 ml component A en 16,66 ml component B) goed mengen, 10 min wachten en nogmaals mengen. De aangemaakte lak dient binnen 2 tot 3 uur te worden verwerkt. Breng ruim en egaal aan met de lakroller. Voor moeilijke hoeken kunt u het beste een schilderskwast gebruiken waarna de lak uitgerold kan worden met de lakroller. Breng, met het in acht nemen van een droogtijd van \pm 2-3 uur, 4 lagen lak aan op het eventuele bovenblad van het meubel. Voor de buitenzijde, legplanken, laden en randen aan de binnenzijde van het meubel volstaan 3 lagen lak. Tussen het aanbrengen van de lagen door hoeft er niet geschuurd te worden. De binnenwanden hoeven niet perse te worden behandeld. Na 12-16 uur kunnen de onderdelen weer geïnstalleerd worden en mag het meubel licht worden belast. Kijk voor meer productspecificaties op de achterzijde van dit blad.

Gebruik van het meubel.

Het is aan te raden om het meubel na gebruik met een droge doek af te nemen. Dit geldt vooral voor de oppervlakken waarop bijvoorbeeld spatwater terecht is gekomen. Voor het reinigen van het meubel kunnen bij voorkeur natuurlijke schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Gebruik nooit bijtende stoffen zoals chloor, antikalkmiddelen of zuurhoudende middelen om het badmeubel te reinigen.

Tot slot wensen we u veel jaren plezier toe met uw aankoop.

Product informatieblad

Applicatie

SKYLT is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.

Omstandigheden

Watergedragen producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.

Droging

Handdroog na 1 -2 uur

Overlakbaar na 2 -3 uur

Licht belastbaar na 12 - 16 uur

Volledig belastbaar na 7 – 14 dagen

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie.

Een lagere temperatuur en/of hogere RLV kan de droogtijd sterk vertragen. Altijd pas een volgende laag aanbrengen als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet voldoende droge laag kan leiden tot defecten. Een verse laag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement

Ca. 10 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.

Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m² per liter).

Opslag/transport

Koel en droog bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 6 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. De B component bevat isocyanaat en is aangemerkt als Xi Irriterend. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat Co-droger. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l. Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl

–

www.rigospecialcoatings.nl

–

www.rigostep.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 -

54 84 48